

Технические данные:

Ориентировочный диаметр, мм	Кол-во метров в 1кг	Линейная плотность ктекс	Разрывная нагрузка не менее, кгс
16 прядные			
6	35,71	28	700
8	22,22	45	900
9	18,18	55	1000
10	14,29	70	1200
11	12,50	80	1400
12	11,11	90	1500
14	9,09	110	1800
15	8,33	120	2200
16	7,69	130	2500
18	5,88	170	2700
24 прядные			
10	12,50	80	1274
11	10,53	95	1470
12	9,09	110	1666
14	6,67	150	2156
15	5,88	170	2646
16	5,41	185	3430
18	4,17	240	3920